

SILVER PRIMER ®

SPEED VARNISH SBS

ITB® - Продукт, препоръчан от Института за строително развитие Варшава

Техническа препоръка RT ITB-1122/2008

Издание 4/2011

Описание на продукта:

Silver primer® Speed Varnish SBS е ново поколение битумен лак за реновиране на покриви, съдържащ натурален течен алуминий.

Област на приложение:

- Стари, повредени битумни шиндли
- Повредени битумни мембрани
- Вълнообразни битумни листове
- Метални обшивки

Метод на полагане:

Основата трябва да е чиста и суха – всякакви частици, които могат да доведат до намаляване на адхезията трябва да бъдат отстранени. По-големи пукнатини, вдлъбнатини и неравности трябва да се запълнят със Siplast Spatula® Speed Insulation SBS. Полагането да се извършва при температура над 10°С. **ПРЕДИ ПОЛАГАНЕ СЪДЪРЖАНИЕТО ДА СЕ РАЗБЪРКА ДОБРЕ ДОКАТО СЕ ПОЛУЧИ ЕДНОРОДНА СРЕБРИСТА СМЕС БЕЗ ВИДИМИ ЗЛАТИСТИ ИВИЦИ. ДА СЕ РАЗБЪРКВА ОТ ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ В ПРОЦЕСА НА РАБОТА.**

В зависимост от вида и състоянието на основата Silver primer® Speed Varnish SBS може да се полага чрез напръскване или посредством мече или четка. За плоски покриви се препоръчва мече, а на недостъпни места – четка. Най-добър ефект при полагане върху скатни покриви се постига при използване на въздушен пистолет. Мечето и четката се движат с еднократни движения от билото към основата, чрез равномерно нанасяне без да оставяне на следи.

Техника на полагане: в един тънък слой. Общото време на съхнене е 48 часа. Да не се полага при дъжд и атмосферно замърсяване. Продуктът да не се разрежда и нагрява. При реновиране на стари битумни мембрани или шиндли Icopal препоръчва системно решение със Siplast Roof® Speed Insulation SBS и Silver primer® Speed Varnish SBS и 6 години персонална гаранция за качество. 3(а за препоръчване 7) дни след

полагането на Siplast Roof® Speed Insulation SBS трябва да се положи Silver primer® Speed Varnish SBS. Оптималната температура на полагането е между +10 и +20° C.

В случай на реновиране на ламаринени обшивки се препоръчва грундиране със Siplast Primer® Speed Primer SBS, за да се получи равномерна повърхност.

Съхранение:

Да се съхранява в оригиналната опаковка, в изправено положение и в добре вентилирани помещения, предпазен от директно слънчево нагряване и далеч от източници на огън и топлина.

Разход:

0,1-0,4л/м² в зависимост от условията, вида на основата и околната температура.

Полезна информация:

Опаковка: баки от 5л и от 17,5л.

По-добър - до 24 месеца от датата на производство.

Гаранция: 6 -45г в зависимост от приложената система на Icopal.

Референтни документи:

PN-C-81803:2002

ITB- техническа препоръка № RT ITB 1122/2008

Декларация за съответствие № 1/В/2007

Санитарен сертификат PZH(Полски институт по хигиена)№ НК/В/0972/01/2007

Icopal S.A.

Ul. Laska 169/197

98-220 Zdunska Wola

Икопал България

ул. Горски пътник 34

1421 София

Тел./факс. 02 8650225

icopalsofia@icopal.bg

www.icopal.bg

