



VILLABIT R

1. Търговско название на продукта:

битумна маса на основа на разтворител, VillaBit R

2. Техническа спецификация: PN-B 24620:1998+PN-B-24620:1998/Az1:2004 "Битумни лепила, маси и грундове на основа на разтворител, за студено полагане"

3. Производител: VILLAS Polska, Sp.z o.o. 90-060 Lodz, ul. Nawrot 4, Полша

4. Описание на продукта: За грундиране на основата преди полагане на битумни хидро- и пароиолации от битумни смеси или мембрани. За външна употреба.

5. Информация за потребители:

Условия за приложение:

Продуктът трябва да се полага при температури не по ниски от 10 °С. Не трябва да се полага: върху влажна повърхност или повърхност, покрита с лед, при дъжд или снеговалеж.

Условия за полагане:

Хидроизолация с битумната маса VillaBit R трябва да се изпълни съгласно технически проект, отговарящ на задължителните строителни нормативни актове и детайлните инструкции, които се съдържат в наръчника, издаден от производителя.

Съхранение:

Продуктът трябва да се съхранява в помещения, и трябва да бъде защитен от действието на слънчева светлина или източници на топлина. Време на съхранение мин 6 месеца.

Транспорт:

Продуктът трябва да бъде транспортиран в закрити товарни превозни средства, защитени срещу падане на предмети отгоре и други увреждания.

Палетите трябва да се укрепват по начин, предотвратяващ местене по време на транспортирането им.



6. Характеристики на продукта:

	Характеристика	Изискване	Ед.	стойност
1.	Вид и консистенция	PN-B-24620:1998, р.2.5.1.	-	Цвят черен, без замърсяване. Лесно полагаща се при $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$; върху стъклена повърхност. Образува филм без мехури.
2.	Вискозитет при $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$	PN-EN ISO 2431:1999	s	30-150
3.	Точка на запалване (Пенски-Мартенс) $^{\circ}\text{C}/\text{min}$	PN-EN ISO 1523:2003(U) PN-EN ISO 2719:2003(U)	$^{\circ}\text{C}$	31
4.	Съдържание на вода (m/m), макс.	PN-C-04523:1983	%	0,5
5.	Време на съхнене(време за образуване на покритие), не повече от	PN-B-24620:1998, р.2.5.6	h	12

